

Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Bécher forme haute

Description: Gradué à bec. Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12331, ISO 3819

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./ lot	capacité	Øext. (mm)	h (mm)
BKT3-050-012	12	50 ml	40	67
BKT3-100-012	12	100 ml	47	88
BKT3-150-012	12	150 ml	52	100
BKT3-250-012	12	250 ml	60	123
BKT3-400-006	6	400 ml	75	135
BKT3-500-006	6	500 ml	75	150
BKT3-600-006	6	600 ml	80	155
BKT3-800-006	6	800 ml	90	178
BKT3-1K0-006	6	1000 ml	100	185
BKT3-2K0-001	1	2000 ml	120	240
BKT3-3K0-001	1	3000 ml	135	280



MATERIEL

LBG 3.3 est un verre borosilicaté ayant un contenu minimal en silice de 80% et un très faible coefficient d'expansion ($3,3 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$) qui appartient au groupe des borosilicates type "3.3" tel que défini par la norme ISO 3585.

Il s'emploie avec des produits où se combinent résistance chimique, résistance mécanique et résistance aux changements brusques de température. En raison de cette combinaison unique, ce type de verre est majoritairement utilisé pour les produits de laboratoire.

Propriétés physiques et chimiques

Coefficient de dilatation linéaire (@ 20/300°C) $3,3 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

Température de réflectivité (Strain Point) 520 °C

Température de maturité (Annealing point) 560 ± 10 °C

Température de ramollissement (Softening point) 820 ± 10 °C

Densité $2,23 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$

Résistance hydraulique (Selon ISO 719, eau à 98°C) Classe 1

Résistance hydraulique (Selon ISO 720, eau à 121°C) Classe 1

Résistance aux acides (Selon ISO 1776) Classe 1

Résistance aux alcalis (Selon ISO 695) Classe 2

Composition typique

80,4% en poids SiO_2

13,0% en poids B_2O_3

4,2% en poids Na_2O

2,4% en poids Al_2O_3