

Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Cristallisoir à bec

Description: Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	capacité	Ø (mm)	h (mm)
CDI3-080-006	6	80 ml	60	40
CDI3-200-006	6	200 ml	90	45
CDI3-300-006	6	300 ml	100	50
CDI3-600-006	6	600 ml	125	63
CDI3-1K0-002	2	1000 ml	150	75
CDI3-2K0-002	2	2000 ml	180	90



MATERIEL

LBG 3.3 est un verre borosilicaté ayant un contenu minimal en silice de 80% et un très faible coefficient d'expansion ($3,3 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$) qui appartient au groupe des borosilicates type "3.3" tel que défini par la norme ISO 3585. Il s'emploie avec des produits où se combinent résistance chimique, résistance mécanique et résistance aux changements brusques de température. En raison de cette combinaison unique, ce type de verre est majoritairement utilisé pour les produits de laboratoire.

Propriétés physiques et chimiques

Coefficient de dilatation linéaire (@ 20/300°C) $3,3 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
 Température de réflectivité (Strain Point) 520 °C
 Température de maturation (Annealing point) 560 ± 10 °C
 Température de ramolissement (Softening point) 820 ± 10 °C
 Densité $2,23 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
 Résistance hydraulique (Selon ISO 719, eau à 98°C) Classe 1
 Résistance hydraulique (Selon ISO 720, eau à 121°C) Classe 1
 Résistance aux acides (Selon ISO 1776) Classe 1
 Résistance aux alcalis (Selon ISO 695) Classe 2

Composition typique

80,4% en poids SiO_2
 13,0% en poids B_2O_3
 4,2% en poids Na_2O
 2,4% en poids Al_2O_3