

POLYA RENFORCEE

Table Polya renforcée 130x50 cm T6 - hêtre miel/gris - chants surmoulés - piètement gris alu - par 2

Réf: 2163266

Caractéristiques:

Produit certifié NF éducation. Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Table à dégagement latéral; montage rapide : seulement 2 vis. Option : casier tôle à visser gris 7037 et/ou crochets porte cartables.

Piètement:

Piètement en tube Ø 45 ép.: 2 mm. Renfort Ø 18 ép.: 1,2 mm. Poutre support plateau en tôle acier 12.5/10e; bras support plateau en tôle acier 40/10e; revêtu époxy.

Plateau(x):

Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polyuréthane (PU).

Embouts:

Embout avec vérin de réglage non tachant et marquant (polyéthylène).

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 190 (MJ/kg)
Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.
Piètement en tube acier, revêtu époxy. - M1.
Plateaux dérivés du bois ép:> 18 mm - M3.
Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 315 (MJ)
Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.
Le taux de matière recyclée est de 37,4%.

Colisage:

Colisage en lot de 2. Livré démonté. Plateaux et piétements colisés séparément. (2 colis)


Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.
Mélaminé / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.
Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).



photo non contractuelle



	Colisage	Nb/colis	L(m)	l (m)	H (m)	V(m³)	Poids (kg)
	Plateau(x): - Lot x 2	2	1,32	0,53	0,11	0,08	24,4
	Piètement: - Lot x 2	2	0,86	0,53	0,19	0,087	12,3