

	A	B	C	D
1	Caractéristiques moyennes			
2	QUALITE :	2656		
3	Composition fibreuse	ECF		
4	Milieu	neutre		
5	Grammage	80	g/m2	NF EN ISO 536 NFQ 03 019
6	Epaisseur	108	microns	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
7	Main	1,35	cm3/g	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
8	Blancheur	170	CIE	NF ISO 11475 NFQ 03 099
9		116	ISO	NFQ 03 039 ISO 2470
10	Satinage Bendtsen	160	ml/min	ISO 8791-2 NF Q 03-049
11	Humidité absolue	5,00	%H2O	NF EN ISO 20287 NFQ 03 003
12	Humidité relative	38	dans l'air	sabre
13	Opacité fond papier	93	%	NF ISO 2471 NFQ 03 040
14	Epair Kajaani	89		
15	Permanence	ISO 9706		NF EN ISO 9706