



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Product data sheet - Produktdatenblatt

3148DV3



P901T

DISPOSITIFS DE DÉCHARGE DU TALON EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE À MÉMOIRE DE FORME

P. 2

*Heel support made of viscoelastic foam
with memory effect*

P. 3

*Fersenschutz aus viskoelastischem Schaumstoff
mit Formgedächtnis*

P. 4

Référence Item code - Artikel-Nr

P901T

Descriptif

Description - Beschreibung

Talonnère moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme
Heel support made of viscoelastic foam with memory effect
Spritzgeformter Fersenschutz aus viskoelastischem Schaumstoff mit
Formgedächtnis

Nom du fabricant

Manufacturer - Hersteller

SYST'AM (System Assistance Medical SAS)

Lieu de fabrication

Place of manufacture - Herstellungsort

ZAE Route de Casseneuil - Le Lédar - 47300 Villeneuve-sur-Lot - France

Marquage CE CE marking - CE Klasse

Classe 1

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES General specifications - Allgemeine Eigenschaften

Matériaux du dispositif

Device materials

Verwendete Materialien

Mousse polyuréthane viscoélastique moulées
Viscoelastic polyurethane foam
PU viskoelastischer Schaumstoff

Matériaux de la protection

Material of the cover

Bezugsmaterial

Polymaille® :
enduction polyuréthane sur textile jersey.
PU coated jersey fabric.
PU-Beschichtung auf Jersey-träger

Normes applicables

Applicable standards

Einbezogene Normen

NF EN ISO 845, NF EN ISO 1798, NF EN ISO 3386-1, ISO 2286-3,
NF EN ISO 1421, NF ISO 2528, ISO 811, NF EN ISO 1923, NF EN 597-1,
NF EN 597-2



ZAE Route de Casseneuil - Le Lédar - 47300 Villeneuve-sur-Lot - France
Tél. Service commercial : 05 53 40 23 50 - Fax Service commercial : 05 53 40 50 40
E-mail : commercial@systam.com - www.systam.com
International Phone: +33 5 53 40 50 30 - International Fax: +33 5 53 40 58 38
International E-mail : info@systam.com

CARACTERISTIQUES DE LA MOUSSE VISCOELASTIQUE À MÉMOIRE DE FORME

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	SPÉCIFICATIONS P901T
Masse volumique nette (en kg/m ³)	NF EN ISO 845	80,0 kg/m ³ ± 5,0
Allongement (en %)	NF EN ISO 1798	≥ 90 %
Résistance à la compression : (en kPa)	NF EN ISO 3386-1 Mesure au 1 ^{er} cycle	CV ₄₀ : 2,05 kPa ± 0,35

CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION POLYMAILLE®

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	SPÉCIFICATIONS P901T
Epaisseur (en µm)	ISO 2286-3	300 µm ± 50
Allongement à la rupture dans les deux sens (en %)	NF EN ISO 1421 Méthode 1	≥ 55 %
Force de rupture dans les deux sens (en N)		≥ 90 N
Perméabilité à la vapeur d'eau (en g/m ² 24h)	NF ISO 2528	> 500 g/m ² 24h
Imperméabilité (en m)	ISO 811	> 3 m
Anallergique	-	✓
Antibactérien	-	✓
Antimicrobien	-	✓
Antifongique	-	✓
Base anti dérapante	-	-
Conditions de nettoyage	-	
Désinfection	-	 Par produit de pulvérisation à froid (ammonium quaternaire - glutaraldéhydes...)

PROPRIÉTÉS DE LA TALONNIÈRE (mousse + protection)

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	SPÉCIFICATIONS P901T
Dimensionnelles (en cm)	NF EN ISO 1923	Voir tableau page 5
Masse	-	Voir tableau page 5
Comportement au feu	NF EN 597-1 NF EN 597-2	Passe (par équivalence des matériaux)

CHARACTERISTICS OF VISCOELASTIC FOAM WITH MEMORY EFFECT

CHARACTERISTICS	STANDARDS	SPECIFICATIONS OF P901T
Net density (kg/m ³)	NF EN ISO 845	80,0 kg/m ³ ± 5,0
Elongation (%)	NF EN ISO 1798	≥ 90 %
Compression strain (kPa)	NF EN ISO 3386-1 1 st cycle measurement	CV ₄₀ : 2,05 kPa ± 0,35

CHARACTERISTICS OF THE POLYMAILLE® COVER

CHARACTERISTICS	STANDARDS	SPECIFICATIONS OF P901T
Thickness (μm)	ISO 2286-3	300 μm ± 50
Elongation at break in both directions (%)	NF EN ISO 1421 Method 1	≥ 55 %
Breaking force in both directions (N)		≥ 90 N
Water vapor permeability (g/m ² 24h)	NF ISO 2528	> 500 g/m ² 24h
Resistance to water penetration (m)	ISO 811	> 3 m
Hypoallergenic	-	✓
Antibacterial	-	✓
Antimicrobial	-	✓
Antifungal	-	✓
Non-slip base	-	-
Cleaning conditions	-	
Disinfection	-	 Disinfect using cold-application spray products (quaternary ammoniums, glutaraldehydes, etc.).

HEEL SUPPORT PROPERTIES (foam + cover)

CHARACTERISTICS	STANDARDS	SPECIFICATIONS OF P901T
Dimensional (cm)	NF EN ISO 1923	See table page 5
Mass	-	See table page 5
Ignitability	NF EN 597-1 NF EN 597-2	Pass (by material equivalence)

EIGENSCHAFTEN DES VISKOELASTISCHEN SCHAUMSTOFFES

EINGENSCHAFTEN	NORMEN	EINGENSCHAFTEN DER P901T
Rohdichte (kg/m ³)	NF EN ISO 845	80,0 kg/m ³ ± 5,0
Bruchdehnung (%)	NF EN ISO 1798	≥ 90 %
Druckspannung (kPa)	NF EN ISO 3386-1 1 st cycle measurement	CV ₄₀ : 2,05 kPa ± 0,35

EIGENSCHAFTEN DES BEZÜGES POLYMAILLE®

EINGENSCHAFTEN	NORMEN	EINGENSCHAFTEN DER P901T
Dicke (µm)	ISO 2286-3	300 µm ± 50
Bruchdehnung in 2 Richtungen (%)	NF EN ISO 1421 Method 1	≥ 55 %
Zugfestigkeit in 2 Richtungen (N)		≥ 90 N
Wasserdampfdurchlässigkeit (g/m ² 24h)	NF ISO 2528	> 500 g/m ² 24h
Widerstandes gegen das Durchdringen von Wasser (m)	ISO 811	> 3 m
Hypoallergen	-	✓
Antibakteriell	-	✓
Antimikrobiotisch	-	✓
Antifungal	-	✓
Rutschfest Unterseite	-	-
Reinigungskonditionen	-	
Desinfektion	-	 Desinfektion des Bezuges mit desinfektionspray: Quatärammonium, Glutaraldehyde, Amocid, Alkylamin, Ethylenoxid, usw...

FERSENSCHUTZ-EIGENSCHAFTEN (Kern & Bezug)

EINGENSCHAFTEN	NORMEN	EINGENSCHAFTEN DER P901T
Größe (cm)	NF EN ISO 1923	Siehe S. 5
Masse	-	Siehe S. 5
Entzündbarkeit	NF EN 597-1 NF EN 597-2	Pass (durch materielle Äquivalenz)

DIMENSIONS *Dimensions - Größe*

RÉFÉRENCE <i>Item code - Art-Nr</i>	DIMENSION TALONNIÈRE <i>Heel support dimension Fersenschutz Größe</i>	HAUTEUR TALONNIÈRE <i>Heel support height Fersenschutz Höhe</i>	POIDS INDICATIF TALONNIÈRE HOUSSE <i>Indicative weight covered heel support Fersenschutz Ggewicht mit Bezug</i>
P901T1HW	25 x 55 cm ($\pm 0,5$) / 10 x 22"	6,5 cm ($\pm 0,5$) / 2,5"	0,65 kg ($\pm 5\%$) / 1,4 lbs

Dimensions en Inch à titre indicatif ($\pm 0,5$ ") / Dimensions in inches for information only ($\pm 0,5$ ") / Größe in Zoll nur zur Information ($\pm 0,5$ ")

CONDITIONNEMENTS *Packaging - Verpackungen*

	CONDITIONNEMENT PRIMAIRE <i>Product's conditioning Produktverpackung</i>	CONDITIONNEMENT SECONDAIRE <i>Quantity per packing's unit Menge pro Verpackung</i>
P901T	1 / sachet - Bag - Tüte	2 / carton - Cardboard - Karton (23 x 19 x 52 cm)