



## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Product data sheet - Produktdatenblatt

3145DV4



### DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT AU LIT EN MOUSSE

P. 2

*Postural aids for bed made of foam*

P. 4

*Lagerungshilfsmittel für das Bett aus Schaumstoff*

P. 6

|                                                                             |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence</b> <i>Item code - Artikel-Nr</i>                              | P902T, P903T, P904T, P905T, P906T, P910L, P911L, P912L, P913L, P914L, P915L, P918L, P919L |
| <b>Descriptif</b><br><i>Description - Beschreibung</i>                      | Voir page 2 - See page 4 - Siehe S. 6                                                     |
| <b>Nom du fabricant</b><br><i>Manufacturer - Hesteller</i>                  | SYST'AM (System Assistance Medical SAS)                                                   |
| <b>Lieu de fabrication</b><br><i>Place of manufacture - Herstellungsort</i> | ZAE Route de Casseneuil - Le Lédar - 47300 Villeneuve-sur-Lot - France                    |
| <b>Marquage CE</b> <i>CE marking - CE Klasse</i>                            | Classe 1                                                                                  |

## CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES *General specifications - Allgemeine Eigenschaften*

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériaux du dispositif</b><br><i>Device materials</i><br><i>Verwendete Materialien</i> | <p><b>P902T, P903T, P904T, P906T, P912L, P913L, P914L, P915L, P918L, P919L :</b><br/>Mousse polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme moulées<br/><i>Viscoelastic polyurethane foam with memory effect</i><br/><i>PU viskoelastischer Schaumstoff mit Formgedächtnis</i></p> <p><b>P905T, P911L :</b><br/>Mousse polyuréthane haute résilience moulée.<br/><i>High resilience polyurethane foam (HR).</i><br/><i>PU Kaltschaumstoff.</i></p> <p><b>P910L, P910LD, P910LG :</b><br/>Mousse polyuréthane viscoélastique moulées et mousse polyuréthane haute résilience<br/><i>Viscoelastic polyurethane foam and high resilience polyurethane foam (HR)</i><br/><i>PU viskoelastischer Schaumstoff und PU Kaltschaumstoff</i></p> |
| <b>Matériaux de la protection</b><br><i>Material of the cover</i><br><i>Bezugsmaterial</i> | <p>Polymaille® : enduction polyuréthane sur textile jersey (P903T, P910L, P919L : base anti dérapante).<br/><i>PU coated jersey fabric (P903T, P910L, P919L : Non slip base).</i><br/><i>PU-Beschichtung auf Jersey-träger (P903T, P910L, P919L : Non slip base).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Normes applicables</b><br><i>Applicable standards</i><br><i>Einbezogene Normen</i>      | NF EN ISO 845, NF EN ISO 1798, NF EN ISO 3386-1, NF EN ISO 8067, ISO 2286-3, NF EN ISO 1421, NF ISO 2528, ISO 811, NF EN ISO 1923, NF EN 597-1, NF EN 597-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



ZAE Route de Casseneuil - Le Lédar - 47300 Villeneuve-sur-Lot - France  
Tél. Service commercial : 05 53 40 23 50 - Fax Service commercial : 05 53 40 50 40  
E-mail : commercial@systam.com - www.systam.com  
International Phone: +33 5 53 40 50 30 - International Fax: +33 5 53 40 58 38  
International E-mail : info@systam.com

## DESCRIPTIF :

**P902T, P904T, P906T, P919L** : Dispositifs de fond de lit moulés en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance

**P903T** : Dispositif anti équin et de décharge de l'appui des talons moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme

**P905T** : Bloc de rétraction moulé en mousse haute résilience

**P910L** : Cale de positionnement à 30° moulée en mousse à mémoire de forme avec insert de stabilisation en mousse haute résilience

**P911L** : Coussin d'abduction de hanches moulé en mousse haute résilience

**P912L, P913L, P914L, P915L** : Dispositifs de positionnement moulés en mousse viscoélastique à mémoire de forme

**P918L** : Coussin d'abduction de hanches moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme

## CARACTERISTIQUES DE LA MOUSSE VISCOELASTIQUE À MÉMOIRE DE FORME

| CARACTÉRISTIQUES                                          | NORMES                                              | SPÉCIFICATIONS                          |                                                           |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                           |                                                     | P903T                                   | P902T,<br>P904T,<br>P906T                                 | P910L,<br>P910LD,<br>P910LG,<br>P919L   | P912L<br>P915L                          | P913L                                   | P914L                                   | P918L                                   |
| Masse volumique nette<br>(en kg/m³)                       | NF EN ISO 845                                       | 90,0 kg/m³<br>± 5,0                     | 80,0 kg/m³ ± 5,0                                          |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Allongement (en %)                                        | NF EN ISO 1798                                      | ≥ 90 %                                  |                                                           |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Résistance<br>à la compression (en kPa)                   | NF EN ISO 3386-1<br>Mesure au 1 <sup>er</sup> cycle | CV <sub>40</sub> :<br>2,8 kPa<br>± 0,60 | CV <sub>40</sub> : 2,0 kPa<br>± 0,40                      | CV <sub>40</sub> :<br>2,0 kPa<br>± 0,40 | CV <sub>40</sub> :<br>2,4 kPa<br>± 0,50 | CV <sub>40</sub> :<br>1,4 kPa<br>± 0,20 | CV <sub>40</sub> :<br>1,2 kPa<br>± 0,30 | CV <sub>40</sub> :<br>2,2 kPa<br>± 0,50 |
| Résistance<br>à la compression<br>Partie blanche (en kPa) | NF EN ISO 3386-1<br>Mesure au 1 <sup>er</sup> cycle |                                         | CV <sub>40</sub> : 1,20 kPa<br>± 0,40<br>(P902T et P904T) | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |

## CARACTERISTIQUES DE LA MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE

| CARACTÉRISTIQUES                                 | NORMES           | SPÉCIFICATIONS                     |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                  |                  | P910L, P910LD, P910LG (insert)     | P905T, P911L                       |
| Masse volumique nette<br>(en kg/m <sup>3</sup> ) | NF EN ISO 845    | 42,0 kg/m <sup>3</sup> ± 2,0       |                                    |
| Déchirement (en N/m)                             | NF EN ISO 8067   | ≥ 170 N/m                          |                                    |
| Résistance<br>à la compression (en kPa)          | NF EN ISO 3386-1 | CV <sub>40</sub> : 3,50 kPa ± 0,50 | CV <sub>40</sub> : 4,50 kPa ± 0,50 |

## CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION POLYMAILLE®

| CARACTÉRISTIQUES                                                          | NORMES                      | SPÉCIFICATIONS                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Épaisseur<br>(en $\mu\text{m}$ )                                          | ISO 2286-3                  | 300 $\mu\text{m} \pm 50$                                                                                                                                                   |
| Allongement à la rupture<br>dans les deux sens (en %)                     | NF EN ISO 1421<br>Méthode 1 | $\geq 55 \%$                                                                                                                                                               |
| Force de rupture dans les<br>deux sens (en N)                             |                             | $\geq 90 \text{ N}$                                                                                                                                                        |
| Perméabilité à la vapeur<br>d'eau (en $\text{g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$ ) | NF ISO 2528                 | $> 500 \text{ g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$                                                                                                                                   |
| Imperméabilité (en m)                                                     | ISO 811                     | $> 3 \text{ m}$                                                                                                                                                            |
| Anallergique                                                              | -                           | ✓                                                                                                                                                                          |
| Antibactérien                                                             | -                           | ✓                                                                                                                                                                          |
| Antimicrobien                                                             | -                           | ✓                                                                                                                                                                          |
| Antifongique                                                              | -                           | ✓                                                                                                                                                                          |
| Base anti dérapante                                                       | -                           | ✓<br>(P902T, P903T, P904T, P905T,<br>P910L, P912L, P915L, P919L)                                                                                                           |
| Conditions de nettoyage                                                   | -                           |                                                                                         |
| Désinfection                                                              | -                           |  Par produit de pulvérisation à<br>froid (ammonium quaternaire -<br>glutaraldéhydes...) |

## PROPRIÉTÉS DES DISPOSITIFS (mousse + protection)

| CARACTÉRISTIQUES           | NORMES                     | SPÉCIFICATIONS                           |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Dimensionnelles<br>(en cm) | NF EN ISO 1923             | Voir tableau page 8                      |
| Masse                      | -                          | Voir tableau page 8                      |
| Comportement au feu        | NF EN 597-1<br>NF EN 597-2 | Passe<br>(par équivalence des matériaux) |

## DESCRIPTION:

**P902T, P904T, P906T, P919L:** Heel pad made of viscoelastic foam with multibearing surface and memory effect

**P903T:** Heel boot with positioning function made of viscoelastic foam with memory effect

**P905T:** Semi fowler retraction wedge made of high resiliency foam

**P910L, P910LD, P910LG:** 30° Positioning wedges made of memory foam and a stabilisation nub made of high resiliency foam

**P911L:** Abduction wedge made of high resiliency foam

**P912L, P915L :** Positioning wedge for the upper limbs in bed made of visco-elastic foam with memory effect

**P913L, P914L:** Positioning cushions made of visco-elastic foam with memory effect

**P918L:** Abduction wedge made of visco-elastic foam with memory effect

## CHARACTERISTICS OF VISCOELASTIC FOAM WITH MEMORY EFFECT

| CHARACTERISTICS                        | STANDARDS                                           | SPECIFICATIONS                          |                                                           |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                        |                                                     | P903T                                   | P902T,<br>P904T,<br>P906T                                 | P910L,<br>P910LD,<br>P910LG,<br>P919L   | P912L<br>P915L                          | P913L                                   | P914L                                   | P918L                                   |
| Net density<br>(kg/m³)                 | NF EN ISO 845                                       | 90,0 kg/m³<br>± 5,0                     | 80,0 kg/m³ ± 5,0                                          |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Elongation (%)                         | NF EN ISO 1798                                      | ≥ 90 %                                  |                                                           |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Compression strain<br>(kPa)            | NF EN ISO 3386-1<br>Mesure au 1 <sup>er</sup> cycle | CV <sub>40</sub> :<br>2,8 kPa<br>± 0,60 | CV <sub>40</sub> : 2,0 kPa<br>± 0,40                      | CV <sub>40</sub> :<br>2,0 kPa<br>± 0,40 | CV <sub>40</sub> :<br>2,4 kPa<br>± 0,50 | CV <sub>40</sub> :<br>1,4 kPa<br>± 0,20 | CV <sub>40</sub> :<br>1,2 kPa<br>± 0,30 | CV <sub>40</sub> :<br>2,2 kPa<br>± 0,50 |
| Compression strain<br>White foam (kPa) | NF EN ISO 3386-1<br>Mesure au 1 <sup>er</sup> cycle |                                         | CV <sub>40</sub> : 1,20 kPa<br>± 0,40<br>(P902T et P904T) | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |

## CHARACTERISTICS OF VISCOELASTIC HIGH RESILIENCE FOAM

| CHARACTERISTICS                     | STANDARDS        | SPECIFICATIONS                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                     |                  | P910L, P910LD, P910LG (insert)     | P905T, P911L                       |
| Net density<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | NF EN ISO 845    | 42,0 kg/m <sup>3</sup> ± 2,0       |                                    |
| Tear strength (N/m)                 | NF EN ISO 8067   | ≥ 170 N/m                          |                                    |
| Compression strain<br>(kPa)         | NF EN ISO 3386-1 | CV <sub>40</sub> : 3,50 kPa ± 0,50 | CV <sub>40</sub> : 4,50 kPa ± 0,50 |

## CHARACTERISTICS OF THE POLYMAILLE® COVER

| CHARACTERISTICS                                                   | STANDARDS                  | SPECIFICATIONS                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thickness<br>( $\mu\text{m}$ )                                    | ISO 2286-3                 | 300 $\mu\text{m} \pm 50$                                                                                                                                                                |
| Elongation at break<br>in both directions (%)                     | NF EN ISO 1421<br>Method 1 | $\geq 55 \%$                                                                                                                                                                            |
| Breaking force in both<br>directions (N)                          |                            | $\geq 90 \text{ N}$                                                                                                                                                                     |
| Water vapor permeability<br>( $\text{g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$ ) | NF ISO 2528                | $> 500 \text{ g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$                                                                                                                                                |
| Resistance to water<br>penetration (m)                            | ISO 811                    | $> 3 \text{ m}$                                                                                                                                                                         |
| Hypoallergenic                                                    | -                          | ✓                                                                                                                                                                                       |
| Antibacterial                                                     | -                          | ✓                                                                                                                                                                                       |
| Antimicrobial                                                     | -                          | ✓                                                                                                                                                                                       |
| Antifungal                                                        | -                          | ✓                                                                                                                                                                                       |
| Non-slip base                                                     | -                          | ✓<br>(P902T, P903T, P904T, P905T,<br>P910L, P912L, P915L, P919L)                                                                                                                        |
| Cleaning conditions                                               | -                          |                                                                                                      |
| Disinfection                                                      | -                          |  Disinfect using cold-application<br>spray products (quaternary<br>ammoniums, glutaraldehydes, etc). |

## DEVICES PROPERTIES (foam + cover)

| CHARACTERISTICS     | STANDARDS                  | SPECIFICATIONS                    |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Dimensional<br>(cm) | NF EN ISO 1923             | See table page 8                  |
| Mass                | -                          | See table page 8                  |
| Ignitability        | NF EN 597-1<br>NF EN 597-2 | Pass<br>(by material equivalence) |

## BESCHREIBUNG:

**P902T, P904T, P906T, P919L:** Spritzgeformter viskoelastischer Fersenschutz mit Formgedächtnis & Multitragfähigkeit  
**P903T:** Stiefelförmiger spritzgeformter viskoelastischer Fersenschutz mit anti-Equina-Funktion aus viskoelastischem Schaumstoff

**P905T:** Retraktionskeil aus spritzgeformtem Kaltschaumstoff

**P910L, P910LD, P910LG:** Spritzgeformter 30° Lagerungskeil aus viskoelastischem Schaumstoff mit Formgedächtnis und Stabilisierungseinsatz aus hochtragfestem Kaltschaumstoff

**P911L:** Spritzgeformter Keil aus hochtragfähigem Schaumstoff

**P912L, P915L:** Lagerungskeil für die oberen Gliedmosser aus viskoelastischem Schaumstoff mit Formgedächtnis

**P913L, P914L:** Spritzgeformter Lagerungskeil aus viskoelastischem Schaumstoff mit Formgedächtnis

**P918L:** Spritzgeformter Keil aus viskoelastischem Schaumstoff mit Formgedächtnis

## EIGENSCHAFTEN DES VISKOELASTISCHEN SCHAUMSTOFFES

| EIGENSCHAFTEN                        | NORMEN                                                            | EIGENSCHAFTEN                           |                                                           |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                      |                                                                   | P903T                                   | P902T,<br>P904T,<br>P906T                                 | P910L,<br>P910LD,<br>P910LG,<br>P919L   | P912L<br>P915L                          | P913L                                   | P914L                                   | P918L                                   |
| Rohdichte<br>(kg/m³)                 | NF EN ISO 845                                                     | 90,0 kg/m³<br>± 5,0                     | 80,0 kg/m³ ± 5,0                                          |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Elongation (%)                       | NF EN ISO 1798                                                    | ≥ 90 %                                  |                                                           |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Druckspannung<br>(kPa)               | NF EN ISO 3386-1<br><small>Mesure au 1<sup>er</sup> cycle</small> | CV <sub>40</sub> :<br>2,8 kPa<br>± 0,60 | CV <sub>40</sub> : 2,0 kPa<br>± 0,40                      | CV <sub>40</sub> :<br>2,0 kPa<br>± 0,40 | CV <sub>40</sub> :<br>2,4 kPa<br>± 0,50 | CV <sub>40</sub> :<br>1,4 kPa<br>± 0,20 | CV <sub>40</sub> :<br>1,2 kPa<br>± 0,30 | CV <sub>40</sub> :<br>2,2 kPa<br>± 0,50 |
| Druckspannung<br>Weißer Schaum (kPa) | NF EN ISO 3386-1<br><small>Mesure au 1<sup>er</sup> cycle</small> |                                         | CV <sub>40</sub> : 1,20 kPa<br>± 0,40<br>(P902T et P904T) | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |

## EIGENSCHAFTEN DES KALTSCHAUMSTOFFES

| EIGENSCHAFTEN                     | NORMEN           | EIGENSCHAFTEN                      |                                    |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                  | P910L, P910LD, P910LG (Kern)       | P905T, P911L                       |
| Rohdichte<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | NF EN ISO 845    | 42,0 kg/m <sup>3</sup> ± 2,0       |                                    |
| Weiterreißwiderstands<br>(N/m)    | NF EN ISO 8067   | ≥ 170 N/m                          |                                    |
| Druckspannung<br>(kPa)            | NF EN ISO 3386-1 | CV <sub>40</sub> : 3,50 kPa ± 0,50 | CV <sub>40</sub> : 4,50 kPa ± 0,50 |

## EIGENSCHAFTEN DES BEZÜGES POLYMAILLE®

| EINGENSCHAFTEN                                                      | NORMEN                     | EINGENSCHAFTEN                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dicke<br>( $\mu\text{m}$ )                                          | ISO 2286-3                 | 300 $\mu\text{m} \pm 50$                                                                                                                                                                                            |
| Bruchdehnung in 2<br>Richtungen (%)                                 | NF EN ISO 1421<br>Method 1 | $\geq 55 \%$                                                                                                                                                                                                        |
| Zugfestigkeit in 2<br>Richtungen (N)                                |                            | $\geq 90 \text{ N}$                                                                                                                                                                                                 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit<br>( $\text{g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$ ) | NF ISO 2528                | $> 500 \text{ g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$                                                                                                                                                                            |
| Widerstandes gegen das<br>Durchdringen von Wasser (m)               | ISO 811                    | $> 3 \text{ m}$                                                                                                                                                                                                     |
| Hypoallergen                                                        | -                          | ✓                                                                                                                                                                                                                   |
| Antibakteriell                                                      | -                          | ✓                                                                                                                                                                                                                   |
| Antimikrobiotisch                                                   | -                          | ✓                                                                                                                                                                                                                   |
| Antifungal                                                          | -                          | ✓                                                                                                                                                                                                                   |
| Rutschfest Unterseite                                               | -                          | ✓<br>(P902T, P903T, P904T, P905T,<br>P910L, P912L, P915L, P919L)                                                                                                                                                    |
| Reinigungskonditionen                                               | -                          |                                                                                                                                  |
| Desinfektion                                                        | -                          |  Desinfektion des Bezuges mit<br>desinfektionspray: Quatärammonium,<br>Glutaraldehyde, Amocid, Alkylamin,<br>Ethylenoxid, usw... |

## HILFSMITTEL-EIGENSCHAFTEN (Kern & Bezug)

| EINGENSCHAFTEN | NORMEN                     | EINGENSCHAFTEN                        |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Größe<br>(cm)  | NF EN ISO 1923             | Siehe S. 8                            |
| Masse          | -                          | Siehe S. 8                            |
| Entzündbarkeit | NF EN 597-1<br>NF EN 597-2 | Pass<br>(durch materielle Äquivalenz) |

## DIMENSIONS Dimensions - Größe

| RÉFÉRENCE<br>Item code - Art-Nr | DIMENSION DISPOSITIF<br>(± 0,5 cm)<br>Device dimension<br>Hilfsmittel Größe | HAUTEUR DISPOSITIF<br>Device height<br>Hilfsmittel Höhe | POIDS INDICATIF DISPOSITIF HOUSSE<br>(± 5 %) Indicative weight covered Device<br>Hilfsmittel Ggewicht mit Bezug |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P902T                           | 63 x 77 cm / 25x30"                                                         | 10,5 cm (± 0,5) / 4"                                    | 3,05 kg                                                                                                         |
| P903T                           | 24 x 63 cm / 10 x 25"                                                       | 30,5 cm (± 0,5) / 12"                                   | 1,70 kg                                                                                                         |
| P904T                           | 32 x 77 cm / 12,5 x 30"                                                     | 10,5 cm (± 0,5) / 4"                                    | 1,65 kg                                                                                                         |
| P905T                           | 62 x 70 cm / 24,5 x 27,5"                                                   | 7,5 cm (± 0,5) / 3"                                     | 2,10 kg                                                                                                         |
| P906T                           | 63 x 77 cm / 25 x 30"                                                       | 25,5 cm (± 0,5) / 10"                                   | 3,15 kg                                                                                                         |
| P910L                           | 99 x 55 cm / 39 x 22"                                                       | 15 cm (± 0,5) / 6"                                      | 2,80 kg                                                                                                         |
| P910LD                          | 99 x 28 cm / 39 x 11"                                                       | 15 cm (± 0,5) / 6"                                      | 1,40 kg                                                                                                         |
| P910LG                          | 99 x 28 cm / 39 x 11"                                                       | 15 cm (± 0,5) / 6"                                      | 1,40 kg                                                                                                         |
| P911L                           | 19,5 x 24 cm / 7,5 x 9,5"                                                   | 18,5 cm (± 0,5) / 7"                                    | 0,35 kg                                                                                                         |
| P912L                           | 37 x 65 cm / 14,5 x 25,5"                                                   | 15,5 cm (± 0,5) / 6"                                    | 1,00 kg                                                                                                         |
| P913L                           | 50 x 43 cm / 20 x 17"                                                       | 9,5 cm (± 0,5) / 4"                                     | 1,30 kg                                                                                                         |
| P914L                           | 60 x 40 cm / 24 x 16"                                                       | 13 cm (± 0,5) / 5"                                      | 1,85 kg                                                                                                         |
| P915L                           | 19 x 49 cm / 7,5 x 19"                                                      | 16 cm (± 0,5) / 6"                                      | 0,86 kg                                                                                                         |
| P918L                           | 19,5 x 24 cm / 7,5 x 9,5"                                                   | 18,5 cm (± 0,5) / 7"                                    | 0,55 kg                                                                                                         |
| P919L                           | 99 x 55 cm / 39 x 22"                                                       | 15 cm (± 0,5) / 6"                                      | 3,40 kg                                                                                                         |

Dimensions en inch à titre indicatif (± 0,5") / Dimensions in inches for information only (± 0,5") / Größe in Zoll nur zur Information (± 0,5")

## CONDITIONNEMENTS Packaging - Verpackungen

|        | CONDITIONNEMENT PRIMAIRE<br>Product's conditioning<br>Produktverpackung | CONDITIONNEMENT SECONDAIRE<br>Quantity per packing's unit<br>Menge pro Verpackung |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| P902T  | 1 / sachet - Bag - Tüte                                                 | 1 / carton - Cardboard - Karton<br>(74 x 25 x 30 cm)                              |
| P903T  | 1 / sachet - Bag - Tüte                                                 | 2 / carton - Cardboard - Karton<br>(74 x 25 x 30 cm)                              |
| P904T  | 1 / sachet - Bag - Tüte                                                 | 2 / carton - Cardboard - Karton<br>(74 x 25 x 30 cm)                              |
| P905T  | 1 / sachet - Bag - Tüte                                                 | 1 / carton - Cardboard - Karton<br>(77 x 65 x 10,5 cm)                            |
| P906T  | 1 / sachet - Bag - Tüte                                                 | 1 / carton - Cardboard - Karton<br>(74 x 25 x 30 cm)                              |
| P910L  | 1 / sachet - Bag - Tüte                                                 | 1 / carton - Cardboard - Karton<br>(59 x 16 x 100 cm)                             |
| P910LD | 1 / sachet - Bag - Tüte                                                 | 1 / carton - Cardboard - Karton<br>(59 x 16 x 100 cm)                             |
| P910LG | 1 / sachet - Bag - Tüte                                                 | 1 / carton - Cardboard - Karton<br>(59 x 16 x 100 cm)                             |
| P911L  | 1 / sachet - Bag - Tüte                                                 | 1 / carton - Cardboard - Karton<br>(23 x 25 x 28,5 cm)                            |
| P912L  | 1 / sachet - Bag - Tüte                                                 | 1 / carton - Cardboard - Karton<br>(74 x 25 x 30 cm)                              |
| P913L  | 1 / sachet - Bag - Tüte                                                 | 1 / carton - Cardboard - Karton<br>(53 x 47 x 11,5 cm)                            |
| P914L  | 1 / sachet - Bag - Tüte                                                 | 1 / carton - Cardboard - Karton<br>(59 x 40 x 12 cm)                              |
| P915L  | 1 / sachet - Bag - Tüte                                                 | 1 / carton - Cardboard - Karton<br>(52 x 23 x 19 cm)                              |
| P918L  | 1 / sachet - Bag - Tüte                                                 | 1 / carton - Cardboard - Karton<br>(23 x 25 x 28,5 cm)                            |
| P919L  | 1 / sachet - Bag - Tüte                                                 | 1 / carton - Cardboard - Karton<br>(59 x 16 x 100 cm)                             |