

PRODUIT DE MARQUAGE PEINTURE À L'EAU

TYPHON® JAUNE



CERTIFIÉ PAR AFNOR



PRODUITS DE SIGNALISATION HORIZONTAL

NF ENVIRONNEMENT

NF 331

PERFORMANCES

MARQUAGE NON RÉTRO

P5 - Q1 - S3

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
S : Antiglissement

LES POINTS FORTS

➤ USAGE

- Longévité des marquages : certification à 1 million de passages de roues
- Peinture très antidérapante pour la sécurité des usagers : SRT moyen de 0,64 et toujours $\geq 0,55$
- Écolabel NF Environnement garantissant le faible impact du produit sur l'environnement tout au long de son cycle de vie
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

➤ EXPLOITATION

- Application simple qui ne nécessite pas de saupoudrage de charges
- Séchage rapide simplifiant la gestion des chantiers
- Peinture garantie sans pigment toxique
- Non soumis à la réglementation concernant le transport et le stockage de matières dangereuses
- Emballages spécifiques Sakapo® et Sakafu facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Emballage recyclable à 75 %
- REDUCTION DES DÉCHETS
Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets non recyclables
- QUALITÉ DE L'AIR
Faible impact sur la qualité de l'air
- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Hauts-de-France



FABRICATION FRANÇAISE

TYPHON® JAUNE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Peinture acrylique en phase aqueuse
- Masse volumique : 1,54 kg/l
- Conditionnement :
 - Seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®
 - Fûts à ouverture totale de 300 kg nets équipés de Sakafu

Autres conditionnements : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

- Machine pneumatique ou airless équipée d'une cuve inox (filtre 30 mesh)
- Éviter tout contact avec des matériaux oxydables (fer, laiton, cuivre...)
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$
- Hygrométrie maxi : 80 %

CONSOMMATIONS*

CONSOMMATIONS*	Non rétrocéphissant
Dosage produit	575 g/m ²
Temps de séchage	4 min

* Selon conditions de certification



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel, non nocif, non irritant, non inflammable
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr