



C 2000

COLLE INSTANTANEE UNIVERSELLE

DEFINITION

Colle cyanoacrylate à prise très rapide pour tous matériaux. Elle est excellente pour le collage du cuir, tissu, céramique, plastiques, verre, caoutchoucs, ...

BENEFICES

Universelle.
Prise instantanée.
Collage haute performance.
Facile d'emploi.
Colle propre.
Grande résistance à l'arrachement.
Economique : 1 flacon de 20 g permet de faire jusqu'à 4000 collages. 1 goutte = 1 cm² environ.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Mécanique, électronique, optique, joaillerie, horlogerie, jouets, transformation des plastiques, électroménager, bibelots, vaisselle. Tous types de matériaux sauf téflon, polyéthylène et dérivés.

CARACTERISTIQUES

Couleur	transparente
Densité	1,05
Viscosité	80 - 120 cP
Point éclair	> 85°C
Température d'utilisation	-60 à +100°C
Temps de Prise :	
Plastiques, Verre, Caoutchoucs	5 à 15 secondes
Métaux	30 à 40 secondes
Résistance à la traction SBR/SBR	220 daN/cm ² (ASTM D 2095)
Résistance aux chocs	15 daN/cm ² (ASTM 950)
Résistances au cisaillement	Acier : 18 à 26 N/mm ² .
Selon DIN 53283	Zingué bichromaté : 4 à 10 N/mm ² .
ASTM D 1002	Aluminium sans oxyde : 11 à 19 N/mm ² .
.....	ABS : 6 à 20 N/mm ² .
.....	Caoutchouc Nitrile : 5 à 15 N/mm ² .
.....	Polycarbonate : 5 à 20 N/mm ² .
DIN 14-65	PP – PE : 260 et 320 N pour 320 mm ² .

1/2

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

MODE D'EMPLOI

Prête à l'emploi. Pour obtenir une polymérisation optimale donc un collage parfait, il est nécessaire que le degré hygrométrique de l'air soit au moins de 50% dans le local où elle est utilisée et que les pièces assemblées soit propres et sèches.

Notre référence NDI a été spécialement étudiée pour nettoyer les supports avant collage.

Pour les surfaces difficiles, utiliser l'ACTIVATEUR 6140 ou le PRIMAIRE 3440.

Pour décoller des pièces assemblées ou nettoyer le matériel de dépose, utiliser le DECOLLEUR 3720.

STOCKAGE

Un an dans son emballage d'origine entre 5 et 15°C. Conserver au frais et à l'abri de la lumière.

HYGIENE ET SECURITE

Danger. Colle cyanoacrylate. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.

Irritant. A conserver hors de portée des enfants.

EMBALLAGES

Flacon 5 g	réf. 1354 F1	x 12
Flacon 20 g	réf. 1354 F2	x 6

2/2

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.