

Papiers filtres quantitatifs Whatman™



Qualité standard, sans cendres

- Produits à partir de fibres de coton de haute qualité dans des salles à empoussièrisme contrôlé
- Filtre de grande pureté pour une grande gamme d'application critiques
- 0,007 % de cendres maximum

Qualité renforcée, faible taux de cendres

- Traitement aux acides forts pour améliorer la résistance chimique et la résistance après mouillage
- Surface lisse et résistante pour la récupération des précipités
- 0,015 % de cendres maximum

Qualité renforcée, sans cendres

- Traitement à l'acide pour une meilleure résistance après mouillage en combinaison avec un très faible résidu de cendres
- Surface lisse et résistante pour une grande variété de manipulations
- 0,006 % de cendres maximum

Grade (plat)	Vitesse de filtration	Rétention (µm)	Epaisseur (µm)	Grammage (g/m²)
Filtres quantitatifs sans cendres (taux < 0,007 %)				
40	Moyenne	8	210	95
41	Rapide	20-25	220	85
42	Lente	2,5	200	100
43	Moyenne à rapide	16	220	95
44	Lente à moyenne	3	180	80
Filtres quantitatifs durcis à faible teneur en cendre (taux < 0,015 %)				
50	Lente	2,7	115	97
52	Moyenne	7	175	101
54	Très rapide	20-25	185	92
Filtres quantitatifs durcis sans cendre (taux < 0,006 %)				
540	Moyenne	8	160	88
541	Rapide	20-25	155	82
542	Lente	2,7	150	93

Dimensions (mm)	Unités/carton	Grade 40		Grade 41		Grade 42		Grade 43		Grade 44	
		Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton
ø 30	100	1440329	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 42,5	100	1440042	NC -	1441042	NC -	1442042	NC -	-	-	-	-
ø 47	100	1440047	NC -	1441047	NC -	1442047	NC -	-	-	-	-
ø 55	100	1440055	NC -	1441055	NC -	1442055	NC -	-	-	-	-
ø 70	100	1440070	NC -	1441070	NC -	1442070	NC -	-	-	1444070	NC -
ø 90	100	1440090	NC -	1441090	NC -	1442090	NC -	1443090	NC -	1444090	NC -
ø 110	100	1440110	NC -	1441110	NC -	1442110	NC -	1443110	NC -	1444110	NC -
ø 125	100	1440125	NC -	1441125	NC -	1442125	NC -	1443125	NC -	1444125	NC -
ø 150	100	1440150	NC -	1441150	NC -	1442150	NC -	1443150	NC -	1444150	NC -
ø 185	100	1440185	NC -	1441185	NC -	1442185	NC -	1443185	NC -	1444185	NC -
ø 240	100	1440240	NC -	1441240	NC -	1442240	NC -	-	-	-	-
ø 320	100	-	-	1441320	NC -	1442320	NC -	-	-	-	-
8" x 10"	100	-	-	1441866	NC -	-	-	-	-	-	-
460 x 570	100	1440917	NC -	1441917	NC -	-	-	-	-	-	-

Quantitatif, renforcé faible teneur en cendres ou sans cendre

Dimensions (mm)	Unités/carton	Renforcé faible teneur en cendres						Renforcé sans cendre					
		Grade 50		Grade 52		Grade 54		Grade 540		Grade 541		Grade 542	
		Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton
ø 24	100	-	-	-	-	-	-	1540324	NC -	-	-	-	-
ø 42,5	100	1450042	NC -	-	-	-	-	1540042	NC -	1541042	NC -	-	-
ø 47	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1541047	NC -	-	-
ø 55	100	1450055	NC -	-	-	1454055	NC -	1540055	NC -	1541055	NC -	1542055	NC -
ø 70	100	1450070	NC -	-	-	1454070	NC -	-	-	1541070	NC -	1542070	NC -
ø 90	100	1450090	NC -	1452090	NC -	1454090	NC -	1540090	NC -	1541090	NC -	1542090	NC -
ø 110	100	1450110	NC -	1452110	NC -	1454110	NC -	1540110	NC -	1541110	NC -	1542110	NC -
ø 125	100	1450125	NC -	1452125	NC -	1454125	NC -	1540125	NC -	1541125	NC -	1542125	NC -
ø 150	100	1450150	NC -	1452150	NC -	1454150	NC -	1540150	NC -	1541150	NC -	1542150	NC -
ø 185	100	1450185	NC -	-	-	1454185	NC -	1540185	NC -	1541185	NC -	1542185	NC -
ø 240	100	1450240	NC -	1452240	NC -	1454240	NC -	1540240	NC -	1541240	NC -	1542240	NC -
ø 320	100	1450320	NC -	-	-	1454320	NC -	-	-	1541320	NC -	-	-
ø 500	100	-	-	-	-	1454500	NC -	-	-	-	-	-	-
460 x 570	100	-	-	-	-	1454917	NC -	-	-	1541917	NC -	-	-