



Normes



TYPE 5
13982-1



TYPE 6
13034



EN
1149-5



EN
1073-2

Caractéristiques



Rabat autocollant
pour une étanchéité
totale



Manche raglan
pour plus d'aisance



Capuche 3 pièces
pour une liberté
de mouvement




Poignet Jersey

- Conçu pour un confort maximum avec sa matière ultra-respirante
- Ses spécificités permettent une liberté de mouvement
- Fermeture éclair à double sens
- Elastiques aux chevilles et à la taille pour un meilleur ajustement
- Normée 1073-2 contre les particules radioactives
- Manchette tricotée

Matériau et Couture


MATÉRIAU SMS

Matériau en SMS
offrant une haute
respirabilité et un
confort optimum



COUTURE SURJETÉE

Pour une résistance
mécanique soutenue.
Convient pour les
projections liquides
légères et les
particules sèches



4 FILS

Applications

- Métiers du bois et bâtiment
- Industrie des composites
- Nettoyage et maintenance industrielle
- Travaux de ponçage
- Travaux d'isolation, d'entretien et de maintenance
- Manipulations de fibres de verre et céramiques

Résultats des tests EN 13935-2

Résistance des coutures

Méthode de test	Résultats	Classe
Résistance des coutures – ISO 13935-2	100N	3/6

Résultats des tests ISO 13982-1

Test de poussière combinaison entière

Méthode de test	EN ISO 13982-1+A1 :2010 Type 5	Résultats
Valeur moyenne de toutes les mesures de fuite totale vers l'intérieur L		3,98%
Valeur de la fuite vers l'intérieur totale par combinaison de protection Ls8/10		4,3%
Valeur de la fuite vers l'intérieur Ljmn 82/90		7,9%

Référence

M	L	XL	XXL	XXXL
WL-C-02	WL-C-03	WL-C-04	WL-C-05	WL-C-06

WL-C-0X

